

IMPACT

MULTIFUNCIONAL PARA **1000** APLICACIONES

AEROSOL FLUIDO PENETRANTE SIN OLOR

100 % VÉGÉTAL

DESATASCADOR, DESOCIDANTE, LUBRICANTE,
DESENGRASANTE, ELIMINADOR DE ALQUITRÁN
ANTIADHERENTE, DESMOLDANTE,
RENOVADOR, ABRILLANTADOR



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



RECOMENDACIÓN EU 94/2017
GARANTIZADO SIN HC, SIN MOSH/POSH,
SIN MOAH

Muy lubricante, antidesgaste

Test de fricción SRV
0,12.

Consumo energético,
esfuerzos de
desmontaje y ruido
de funcionamiento
débiles

Muy penetrante

Tensión superficial
débil 23,4 Dinas/cm

Muy desoxidante

Test MIL A 907 ED
par de aflojamiento
12 Nm



Desalquitra nador instantáneo

Test de desasfaltado
40g a 20°C 3'15"

**Desgripant
e para
industrias
agroalimen
tarias
garantizado
sin HC, sin
MOSH/POS
H, sin
MOAH**

Informe de
análisis
disponible bajo
petición
21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
1699

**Garantizado
o sin
pesticidas
residuales
y sin OMG**

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Aspecto	Visual	Límpido	-
Color	Visual	Amarillo	-
Olor	Olfativo	Sin	-
Masa volumétrica a 25°C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Índice de refracción	ISO 5661	1.4310	-
Punto de congelación	ISO 3016	- 22	°C
Solubilidad en agua	-	Parcial, aclarable	%
Viscosidad cinemática a 40°C	NF EN 3104	4.0	mm ² /s
Índice de acidez	EN 14104	nm	mg/(KOH)/g
Índice de yodo	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100 g
Contenido en agua	NF ISO 6296	50	ppm
Residuo después de aclarado en agua	NF T 30-084	0	%

**CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO COMO DISOLVENTE
DESENGRASANTE**

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDA DES
Índice KB	ASTM D 1133	180	-
Velocidad de evaporación	-	NA	min
Tensión superficial a 20°C	ISO 6295	23.4	Dinas/c m
Tensión de ruptura dieléctrica a 20°C	NF EN 60156 / IEC 156	48	kV
Corrosión lámina de cobre 100h a 40°C	ISO 2160	1a	Clase

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO COMO LUBRICANTE

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDA DES
Potencial reducción de ruido	Método GRW	- 60	dB

CARACTERÍSTICAS SEGURIDAD DE INCENDIO

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDA DES
Punto de inflamabilidad (aislado)	ISO 2719	> 100	°C
Punto de autoinflamación	ASTM E 659	> 230	°C
Límite inferior de explosividad	NF EN 1839	1	% (volúmi co)
Límite superior de explosividad	NF EN 1839	6	% (volúmi co)

Contenido en sustancias explosivas, comburentes, inflamables, muy o extremadamente inflamables	Reglamento CLP	0	%
--	----------------	---	---

CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Índice de anisidina	NF ISO 6885	< 6	-
Índice de peróxido	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂)/kg
TOTOX (índice anisidina+2x índice de peróxido)	-	< 26	-
Contenido en sustancias CMR, irritantes, corrosivas	Reglamento CLP	0	%
Contenido en metanol residual proveniente de la transesterificación	GC-MS	0	%
Emisiones de compuestos peligrosos, CMR, irritantes, corrosivos a 160°C	GC-MS	0	%

CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Peligro para el agua	WGK Alemania	1	clase
Biodegradabilidad primaria CEC 21 días a 25°C	L 33 T 82	sup a 90	%
Biodegradabilidad fácil OCDE 301 A en 28 días Desaparición del COD	ISO 7827	sup a 80	%

Biodegradabilidad fácil y final OCDE 310 C en 28 días Biodegradación en 69 días	MITI modificado	sup a 90 100	% %
Bioacumulación Coeficiente de reparto n-octanol agua	OCDE 107	inf a 3	Log KOW
Presión de vapor a 20°C	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
Contenido en COV (Compuestos orgánico volátiles)	-	0	%
Contenido en azufre	Bomba calorimétrica GC MS	< 200	ppm
Contenido en benceno	ASTM D6229	0	%
Contenido en halógenos totales	Bomba calorimétrica GC MS	< 200	ppm
Contenido en disolventes clorados	-	0	
Contenido en disolventes aromáticos	-	0	
Contenido en sustancias peligrosas para el medio ambiente	Reglamento CLP	0	%
Contenido en compuestos con un PCA	-	0	%
Contenido en compuestos con un ODP	-	0	%
Huella de carbono, análisis ciclos de vida.	ISO 14040	4.57	Kg Equivale nte carbono

- nm: no medido o no medible NA: no aplicable

MODO Y PRECAUCIONES DE EMPLEO

Utilizar la boquilla correspondiente al uso, agitar unos instantes el aerosol, pulverizar sobre las superficies a tratar. Si fuera necesario, secar después del tratamiento con un trapo húmedo.

Atención: En caso de limpieza o esparcimiento accidental, los suelos pueden resbalar, aclarar con agua. IMPACT es también lubricante. No utilizar sobre correas de transmisión o como limpiador de frenos.

Estás buscando un producto ?

Descubra toda nuestra gama IAA haciendo clic en la foto

