

IMPACT

MULTIFUNÇÕES PARA **1000** APLICAÇÕES

AEROSSOL FLUIDO PENETRANTE SEM ODOR

100 % VEGETAL

ANTIFERRUGEM, DESOXIDANTE,
LUBRIFICANTE,
DESENGRAXADOR, REMOVEDOR DE TAR
ANTIADERENTE, DESMOLDANTE,
RENOVADOR, ABRILHANTADOR



Nonfood Compounds
Program Listed H1
162700



RECOMENDAÇÃO UE 94/2017
GARANTIDO SEM HC,
SEM MOSH/POSH,
SEM MOAH

Altamente lubrificante , antidesgast e

Teste de atrito SRV
0,12.

Consumo de energia,
esforços de remoção
e baixo ruído
operacional.

Fortemente penetrante

Tensão superficial
baixa 23,4 dinas/cm

Fortemente desoxidant e

Teste MIL A 907 ED
binário de desaperto
12 Nm

Remoção instantâne



a de amoníaco

Teste de remoção de
betume 40 g a 20 °C
3'15"

**Sem HC,
sem
MOSH/POS
H, sem
MOAH**

Relatório
analítico
disponível
mediante pedido
21/006838 LC
GC-FID DIN/EN
1699

**Totalmente
isento de
pesticidas
residuais e
de OGM**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Aparência	Visual	Límpido	-
Cor	Visual	Amarelo	-
Odor	Olfativo	Inexistente	-
Densidade a 25 °C	NF EN ISO 12185	0,930	kg/m ³
Índice de refração	ISO 5661	1.4310	-
Ponto de congelação	ISO 3016	- 22	°C
Solubilidade em água	-	Parcial, lavável	%
Viscosidade cinemática a 40°C	NF EN 3104	4.0	mm ² /s
Índice de acidez	EN 14104	nm	mg(KOH)/g
Índice de iodo	NF EN 14111	nm	gI ₂ /100 g
Teor de água	NF ISO 6296	50	ppm
Resíduo após lavagem com água	NF T 30-084	0	%

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO COMO SOLVENTE DESENGORDURANTE

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Índice KB	ASTM D 1133	180	-
Velocidade de evaporação	-	NA	min
Tensão superficial a 20 °C	ISO 6295	23.4	Dina/cm

Tensão ruptura a 20 °C	NF EN 60156/IEC 156	48	kV
Corrosão lâmina de cobre 100h a 40 °C	ISO 2160	1a	Cotação
CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO COMO LUBRIFICANTE			
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Potencial redução de ruído	Método GRW	- 60	dB
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS			
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Ponto de inflamação (vaso fechado)	ISO 2719	> 100	°C
Ponto de autoignição	ASTM E 659	> 230	°C
Limite inferior de explosividade	NF EN 1839	1	% (volume)
Limite superior de explosividade	NF EN 1839	6	% (volume)
Teor de substâncias explosivas, comburentes, inflamáveis, muito ou extremamente inflamáveis	Regulamento CLP	0	%
CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS			
CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Índice de anisidina	NF ISO 6885	< 6	-
Índice de peróxido	NF ISO 3960	< 10	meq(O ₂) /kg

TOTOX (índice de anisidina + 2x índice de peróxido)	-	< 26	-
Teor de substâncias CMR, irritantes, corrosivas	Regulamento CLP	0	%
Teor de metanol residual resultante da transesterificação	GC-MS	0	%
Emissões de compostos perigosos, CMR, irritantes, corrosivos a 160 °C.	GC-MS	0	%

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	VALORES	UNIDADES
Perigoso para a água	WGK Alemanha	1	classe
Biodegradabilidade primária CEC 21 dias a 25 °C	L 33 T 82	sup. a 90	%
Biodegradabilidade fácil OCDE 301 A em 28 dias Eliminação do COD	ISO 7827	sup. a 80	%
Biodegradabilidade fácil e final OCDE 310 C em 28 dias Biodegradação em 69 dias	MITI modificado	sup. a 90 100	% %
Bioacumulação Índice de partilha n-octanol água	OCDE 107	inf. a 3	log KOW
Pressão de vapor a 20 °C	NF EN 13016-1	< 0.1	hPa
Teor de COV (Compostos orgânicos voláteis)	-	0	%
Teor de enxofre	Bomba calorimétrica GC MS	< 200	ppm

Teor de benzeno	ASTM D6229	0	%
Teor total de halogéneo	Bomba calorimétrica GC MS	< 200	ppm
Teor de solventes clorados	-	0	
Teor de solventes aromáticos	-	0	
Teor de substâncias perigosas para o ambiente	Regulamento CLP	0	%
Teor de compostos com um PRP	-	0	%
Teor de compostos com um ODP	-	0	%
Balanço carbono, análise ciclos de vida.	ISO 14040	4.57	kg equivalente carbono

- nm: não medido ou não mensurável NA: não aplicável

INSTRUÇÕES

Utilizar o bocal correspondente para utilização, agitar alguns momentos o spray, pulverizar nas superfícies a tratar. Se necessário, limpar após o tratamento com um pano húmido.

Atenção: Em caso de limpeza ou espalhamento accidental, o chão pode ficar escorregadio, lavar com água. **IMPACT** é também um lubrificante. Não utilizar em correias de transmissão ou como agente de limpeza de travões.

Procura outro produto?

Conheça toda a nossa gama IAA clicando na foto

